



UAB "Vilniaus betono gaminiai", įmonės kodas 300960583,
Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva
HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva
www.vbg.lt

15

LST EN 15435:2008

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos.

Betoniniai klojinių blokai HAUS P6-20

skirtos naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje, apkrovą laikančiom ir nelaikančiom sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir pamatams, taikyti sąramoms ir rostverkams. Statyboje panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betonu nenaudojami.

Savybė	Deklaruota vertė	
Matmenys:	ilgis (± 5) x plotis (± 5) x aukštis (+3; -5)	
modifikacija M	498x198x250	mm
modifikacija K	510x198x250	mm
Raizginių įdubos plotas (± 100)	4900	mm ²
Raizginių stipris tempiant	$\geq 0,4$	N/mm ²
Kevalų stipris lenkiant	≥ 3	N/mm ²
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:		
gminių masė senoje ($\pm 10\%$)	180	kg/m ³
gaminio tankis (bruto) ($\pm 10\%$)	900	kg/m ³
gaminio betono tankis (neto) ($\pm 10\%$)	2100	kg/m ³
Drėgminės deformacijos	$\leq 0,5$	mm/m
Įmirkio koeficientas	≤ 6	g/(m ² ·s)
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)	≥ 50	ciklai
Degumas: euroklasė	A1	
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Šilumos laidumas	NPD	