



UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583,
Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva

HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva

10

LST EN 771-3:2011

Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiais ir lengvaisiais užpildais)

II kategorijos betoninis mūro blokas HAUS SP

skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka visokiems mūriniams, įskaitant vieno sluoksnio mūrinius, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams, pastatų renovacijoms. Galima naudoti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.

Savybė	Deklaruota vertė	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	500x96x240	mm
Leidžiamosios nuokrypos: kategorija: plokštumas: pagrindų lygiagretumas:	D1 NPD NPD	
Konfigūracija	2-os grupės mūro gaminyje pagal LST EN 1996-1-1	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė	≥ 3 (\perp mūrijimo paviršiui; II kategorija)	N/mm ²
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b	$\geq 4,3$ (\perp mūrijimo paviršiui; II kategorija)	N/mm ²
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos	NPD	
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė	NPD	
Degumas: euroklase	A1	
Įmirkis	NPD	
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: sauso gaminių tankis ($\pm 10\%$): konfigūracija:	1050 kaip aukščiau	kg/m ³
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas	$\geq 0,85$	W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)	NPD	