









Mūro blokeliai HAUS SM6

| | | | |
|---|---|---|---|
|  1397 |  | UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 521 25 981 www.vbg.lt |  |
| 10 1397-CPD-0307 | LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiais ir lengvaisiais užpildais) | | |
| I kategorijos betoninis mūro blokas HAUS SM6 | | | |
| skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisuoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti. | | | |

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | |
|--|--|------------------------------|
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 500x198x240 | mm |
| Leidžiamosios nuokrypos | D1 | kategorija |
| Konfigūracija (LST EN 1996-1-1) | 2-os grupės mūro gaminy | |
| Stiprio gniuždant vidutinė vertė | $\geq 3,5$ (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija) | N/mm ² |
| Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b | $\geq 4,3$ (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija) | N/mm ² |
| Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos | $\leq 0,5$ | mm/m |
| Sukibimo stipris kerpart: nustatytoji vertė | $\geq 0,35$ | N/mm ² |
| Degumas: euroklasė | A1 | |
| Vandens įmirkis | ≤ 6 | g/m ² s |
| Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė) | 5/15 | |
| Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$) | 950 | kg/m ³ |
| Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas | $\geq 0,74$ | W/mK ($\lambda_{10, dry}$) |
| Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005) | ≥ 50 | ciklai |

| Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 50 vnt. HAUS SM6 blokelių komplektas | | | | | | | |
|--|-------------|----|----|---|---|-------------|----------------|
| Modifikacija | M | K1 | K2 | P | D | žym. | |
| Blokelių vienoje pakuotėje | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | vnt. | |
| Blokelių ant padėklo iš VISO | 50 | | | | | vnt. | |
| Išmūrijimas sienos plotas | | | | | | 6,25 | m ² |
| Išmūrijimas sienos turis | | | | | | 1,25 | m ³ |
| Transportuojamas svoris bruto (± 25 kg) | 1180 | | | | | kg | |
| Pakuotės dydis bruto (± 5 cm) | 105x105x135 | | | | | cm | |

| M | K1 | K2 | P | D |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Paprastas mūras, sienos, pertvaros. | Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos. | Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos. | Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kraštai, dalinamos. | Paprastas mūras, sienos, pertvaros, dalinamos. |

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

www.vbg.lt